

松翰塑胶

网址: www.shshsj.com 电话: 021-58958519
联系人: 13061808058(蒋先生) 13424755533(赵先生)

牌号: **PVC VSS-1202** 厂商: **住友 SUMITOMO** 品牌: **SUMILITE**

材料标识	PVC	颜色	透明/Transparent
厂商品牌	SUMILITE	用途	薄板,医疗/保健
材料形状	颗粒状/Resin	加工方式	挤出成型/Extrusion molding

机械性能	测试标准	数据(常态)	单位
拉伸强度			
23°C	ASTM D638	60.8	Mpa
断裂伸长率			
23°C	ASTM D638	110	%

光学性能	测试标准	数据	单位
透射率250 μm	ASTM D1003	89	%
雾度 250 μm	ASTM D1003	1.5	%

热性能	测试标准	数据	单位
维卡软化温度			
维卡软化温度	ASTM 1525	85	°C

注塑成型条件		建议值	单位
注塑温度			
螺筒后部温度		160-180	°C
螺筒中部温度		160-180	°C
螺筒前部温度		160-180	°C
模头温度		160-180	°C
模具温度		25-50	°C