

松翰塑胶

网址: www.shshsj.com 电话: 021-58958519
联系人: 13061808058(蒋先生) 13424755533(赵先生)

牌号: **PVC Vinyl Flexible A8001** 厂商: **普立万 Polyone** 品牌: **GEON**

| | | | |
|------|-----------|------|-----------------------------------------------|
| 材料标识 | PVC | 颜色 | 透明/Transparent |
| 厂商品牌 | GEON | 材料特性 | 高光泽度 |
| 材料形状 | 颗粒状/Resin | 加工方式 | 注射成型/Injection molding 挤出成型/Extrusion molding |

| 物理性能 | 测试标准 | 数据 | 单位 |
|------|-----------|------|-------------------|
| 比重 | ASTM D792 | 1.20 | g/cm ³ |
| 收缩率 | | | |
| 垂直方向 | ASTM D995 | 1.7 | % |

| 硬度 | 测试标准 | 数据 | 单位 |
|--------|------------|----|----|
| 邵氏A | ASTM D2240 | 80 | |
| 邵氏A15s | ASTM D2240 | 73 | |

| 机械性能 | 测试标准 | 数据(常态) | 单位 |
|-------|-----------|--------|------|
| 拉伸强度 | | | |
| 23°C | ASTM D638 | 14.5 | Mpa |
| 断裂伸长率 | | | |
| 23°C | ASTM D638 | 380 | % |
| 撕裂强度 | | | |
| 垂直方向 | | 57.8 | KN/m |

| 光学性能 | 测试标准 | 数据 | 单位 |
|------------|------------|-----|----|
| 透射率1910 μm | ASTM D1003 | 82 | % |
| 雾度 1910 μm | ASTM D1003 | 4.0 | % |