

松翰塑胶

网址: www.shshsj.com 电话: 021-58958519
联系人: 13061808058(蒋先生) 13424755533(赵先生)

牌号: **PVC Vinyl Flexible P1500** 厂商: **普立万 Polyone** 品牌: **GEON**

| | | | |
|------|-----------|------|---|
| 材料标识 | PVC | 颜色 | 透明/Transparent |
| 厂商品牌 | GEON | 用途 | 涂覆应用 |
| 材料形状 | 颗粒状/Resin | 加工方式 | 注射成型/Injection molding 挤出成型/Extrusion molding |

| 物理性能 | 测试标准 | 数据 | 单位 |
|------|-----------|------|-------------------|
| 比重 | ASTM D792 | 1.24 | g/cm ³ |

| 硬度 | 测试标准 | 数据 | 单位 |
|--------|------------|----|----|
| 邵氏A15s | ASTM D2240 | 73 | |

| 机械性能 | 测试标准 | 数据(常态) | 单位 |
|-------|-----------|--------|-----|
| 拉伸强度 | | | |
| 23°C | ASTM D638 | 16.50 | Mpa |
| 断裂伸长率 | | | |
| 23°C | ASTM D638 | 350 | % |

| 热性能 | 测试标准 | 数据 | 单位 |
|-------|-----------|-------|----|
| 线膨胀系数 | | | |
| 脆化温度 | ASTM D746 | -35.6 | °C |

| 阻燃性 | 测试标准 | 数据 | 单位 |
|------|-----------|----|----|
| 防火等级 | | | |
| 氧指数 | ASTM 2863 | 24 | % |