

松翰塑胶

网址: www.shshsj.com 电话: 021-58958519
联系人: 13061808058(蒋先生) 13424755533(赵先生)

牌号: **PVC Vinyl Packaging 161J-1** 厂商: **普立万 Polyone** 品牌: **GEON**

| | | | |
|------|------------------------|------|-------------------|
| 材料标识 | PVC | 颜色 | 本色/Natural colour |
| 厂商品牌 | GEON | 用途 | 包装,瓶子 |
| 材料特性 | 高光泽度,耐冲击 | 材料形状 | 颗粒状/Resin |
| 加工方式 | 注射成型/Injection molding | | |

| 物理性能 | 测试标准 | 数据 | 单位 |
|------|-----------|------|-------------------|
| 比重 | ASTM D792 | 1.32 | g/cm ³ |

| 硬度 | 测试标准 | 数据 | 单位 |
|------|------------|-----|----|
| 洛氏硬度 | ASTM D785 | 105 | R |
| 邵氏D | ASTM D2240 | 80 | |

| 机械性能 | 测试标准 | 数据(常态) | 单位 |
|-----------|-----------|--------|-----|
| 拉伸强度 | | | |
| 23°C | ASTM D638 | 44.80 | Mpa |
| 拉伸模量 | | | |
| 23°C | ASTM D638 | 2300 | Mpa |
| 弯曲强度 | | | |
| 23°C | ASTM D790 | 83.4 | Mpa |
| 弯曲模量 | | | |
| 23°C | ASTM D790 | 2650 | Mpa |
| 悬臂梁缺口冲击强度 | | | |
| 23°C | ASTM D256 | 1100 | J/m |

| 热性能 | 测试标准 | 数据 | 单位 |
|-------------|------|------|----|
| 热变形温度 | | | |
| 1.80MPa 未退火 | | 69.4 | °C |