

松翰塑胶

网址: www.shshsj.com 电话: 021-58958519
联系人: 13061808058(蒋先生) 13424755533(赵先生)

牌号: **TPE 6356** 厂商: **杜邦 Dupont** 品牌: **Hytrel**

材料标识	TPC/ET	UL编号	E41938
厂商品牌	Hytrel	用途	薄膜 片材 型材
材料形状	颗粒状/Resin	加工方式	注射成型/Injection molding 挤出成型/Extrusion molding 吹塑成型/Blow molding 热成型/Thermoforming 浇铸成型/Cast molding

物理性能	测试标准	数据	单位
比重	ISO 1183	1.22	g/cm ³
收缩率			
横向方向	ISO 294-4	1.50	%
吸水率			
(23°C, 24 hr)	ISO 62	0.60	%
(23°C, 50RH)	ISO 62	0.20	%
熔融流动指数			
190°C / 2.16Kg	ISO 1133	9.00	cm ³ /10min

硬度	测试标准	数据	单位
邵氏D	ISO 868	63	
邵氏D210	ISO 868	57	

机械性能	测试标准	数据(常态)	单位
拉伸强度			
23°C	ISO 527-2	43	Mpa
断裂伸长率			
23°C	ISO 527-2	500	%
拉伸模量			
23°C	ISO 527-2	280	Mpa
拉伸蠕变模量			
1 Hr	ISO 899-1	248	Mpa
1000 Hr	ISO 899-1	182	Mpa
撕裂强度			
横行方向	ISO 34-1	150	KN/m
弯曲模量			

23°C	ISO 178	290	Mpa
悬臂梁无缺口冲击强度			
拉伸冲击强度	ISO 8256/1	300	kJ/m²
抗磨损性	ISO 4649	120	mm³

热性能	测试标准	数据	单位
热变形温度			
0.45MPa 退火	ISO 75-2/B	80	°C
1.80MPa 退火	ISO 75-2/A	45	°C
维卡软化温度	ISO 306/A50	195	°C

电气性能	测试标准	数据	单位
体积电阻	IEC 60093	8.0E+13	Ω.cm
表面电阻	IEC 60093	> 1.0E+15	Ω.cm
绝缘强度			
2.03mm	IEC 60243-1	20	KV/mm
耗散因数	IEC 60250	600	V

阻燃性	测试标准	数据	单位
防火等级	UL-94	1.50mm	HB

注塑成型条件		建议值	单位
注塑温度			
螺筒后部温度		180-210	°C
螺筒中部温度		180-210	°C
螺筒前部温度		180-210	°C
模头温度		180-210	°C

挤出成型条件		建议值	单位
干燥时间		3	Hr
第1气缸区温度		140-140	°C
第3气缸区温度		160-160	°C
第5气缸区温度		180-180	°C
模具温度		180-180	°C