

# 松翰塑胶

网址: [www.shshsj.com](http://www.shshsj.com) 电话: 021-58958519  
联系人: 13061808058(蒋先生) 13424755533(赵先生)

牌号: **TPE EG-9177** 厂商: **普立万 Polyone** 品牌: **Elastamax**

材料标识	TPE	颜色	本色/Natural colour
厂商品牌	Elastamax	用途	建筑应用,汽车领域
材料特性	良好的熔体强度	材料形状	颗粒状/Resin
加工方式	挤出成型/Extrusion molding 吹塑成型/Blow molding		

物理性能	测试标准	数据	单位
比重	ASTM D792	0.88	g/cm <sup>3</sup>
熔融流动指数			
190°C / 5.0Kg	ASTM D1238	3.50	g/10min

硬度	测试标准	数据	单位
邵氏A	ASTM D2240	77	
邵氏A10s	ASTM D2240	72	

机械性能	测试标准	数据(常态)	单位
拉伸强度			
23°C	ASTM D638	5.86	Mpa
断裂伸长率			
23°C	ASTM D638	520	%
撕裂强度			
垂直方向		38.5	KN/m