

松翰塑胶

网址: www.shshsj.com 电话: 021-58958519
联系人: 13061808058(蒋先生) 13424755533(赵先生)

牌号: **TPO 710.D60** 厂商: **SOFTER** 品牌: **Forflex**

材料标识	TPO	颜色	本色/Natural colour
厂商品牌	Forflex	用途	一般目的
材料特性	一般目的 聚烯烃热塑性弹性体	材料形状	颗粒状/Resin
加工方式	注射成型/Injection molding 挤出成型/Extrusion molding		

物理性能	测试标准	数据	单位
比重	ASTM D792	0.93	g/cm ³

硬度	测试标准	数据	单位
邵氏D15 秒	ASTM D2240	60	

注塑成型条件		建议值	单位
注塑温度			
螺筒后部温度		170	°C
螺筒中部温度		190	°C
螺筒前部温度		200	°C
模头温度		210	°C
模具温度		20-50	°C