

# 松翰塑胶

网址: [www.shshsj.com](http://www.shshsj.com) 电话: 021-58958519  
联系人: 13061808058(蒋先生) 13424755533(赵先生)

牌号: **TPO ESPOLEX 3785** 厂商: 住友 **SUMITOMO** 品牌:

材料标识	TPO	颜色	本色/Natural colour
厂商品牌		用途	包覆成型 垫圈 汽车内部零件 柔软的把手
材料特性	聚烯烃热塑性弹性体	材料形状	颗粒状/Resin
加工方式	注射成型/Injection molding		

物理性能	测试标准	数据	单位
比重	ISO 1183	0.88	g/cm <sup>3</sup>
熔融流动指数			
230℃ / 10Kg	ISO 1133	50	cm/10min

硬度	测试标准	数据	单位
邵氏A	ISO 868	73	
邵氏A10 秒	ISO 868	65	

注塑成型条件		建议值	单位
注塑温度			
模具温度		21-49	°C