

松翰塑胶

网址: www.shshsj.com 电话: 021-58958519
联系人: 13061808058(蒋先生) 13424755533(赵先生)

牌号: **TPV 101-55** 厂商: **埃克森美孚 Exxonmobil** 品牌: **Santoprene**

材料标识	TPV	颜色	黑色/Black
UL编号	E80017	厂商品牌	Santoprene
用途	管道、电器元件、汽车零件、密封、垫圈	材料形状	颗粒状/Resin
加工方式	注射成型/Injection molding 挤出成型/Extrusion molding		

物理性能	测试标准	数据	单位
比重	ASTM D792	0.970	g/cm ³

硬度	测试标准	数据	单位
邵氏A	ASTM D2240	59	

热性能	测试标准	数据	单位
线膨胀系数			
脆化温度	ASTM D746	-60	°C

阻燃性	测试标准	数据	单位
防火等级	UL-94	1.00mm	HB

注塑成型条件		建议值	单位
干燥温度		80	°C
干燥时间		3	Hr
水份含量		0.08	%
注塑温度			
螺筒后部温度		180	°C