

松翰塑胶

网址: www.shshsj.com 电话: 021-58958519
联系人: 13061808058(蒋先生) 13424755533(赵先生)

牌号: **mHDPE 1741** 厂商: **舒尔曼 A.Schulman** 品牌: **ICORENE**

材料标识	mHDPE	颜色	本色/Natural colour
厂商品牌	ICORENE	用途	工程/工业配件、罐子
材料特性	Metallocene High Density Polyethylene材料、加工性能良好、坚硬、良好的抗紫外线能力、良好的韧性、耐冲击	材料形状	粉末状/Powder
加工方式	滚塑成型/Roll forming		

物理性能	测试标准	数据	单位
比重	ASTM D792	0.940	g/cm ³
熔融流动指数			
190°C / 2.16Kg	ASTM D1238	4.00	g/10min

机械性能	测试标准	数据(常态)	单位
拉伸强度			
23°C	ASTM D638	21	Mpa
断裂伸长率			
23°C	ASTM D638	800	%
弯曲模量			
23°C	ASTM D790	800	Mpa

注塑成型条件		建议值	单位
干燥温度		80	°C
干燥时间		4.0	Hr